

NANO CERAMIC	가시광선 투과율(%)	가시광선 반사율(%)*	자외선 차단율(%)	총 태양에너지 차단율(%)	열적외선 차단율(%)**
Camo 12	12	6 / 5	99	71	97 / 98
Camo 32	32	6 / 6	99	66	96 / 98
Shure X 06	6	6 / 5	99	71	97 / 96
Shure X 12	12	5 / 5	99	65	95 / 95
Shure X 20	20	5 / 5	99	63	97 / 97
Shure X 32	32	5 / 5	99	58	95 / 95
Shure X 50	52	6 / 7	99	57	95 / 95
Shure X 70	65	8 / 7	99	49	96 / 98
Santana 06	6	6 / 5	99	69	92 / 91
Santana 12	13	6 / 5	99	68	92 / 95
Santana 22	22	6 / 5	99	62	94 / 95
Santana 32	32	6 / 6	99	57	91 / 93
Santana 50	56	6 / 5	99	50	92 / 97
Santana 70	69	8 / 8	99	47	92 / 97
Optic W 05	5	6 / 5	99	62	82 / 92
Optic W 15	13	6 / 5	99	60	81 / 94
Optic W 35	33	6 / 5	99	56	85 / 94

REFLECTIVE CERAMIC	가시광선 투과율(%)	가시광선 반사율(%)*	자외선 차단율(%)	총 태양에너지 차단율(%)	열적외선 차단율(%)**
Aura 10	13	20 / 11	99	76	98 / 98
Aura 25	25	14 / 12	99	70	97 / 96
Sona 06	7	16 / 6	99	75	93 / 91
Sona 12	15	16 / 7	99	73	94 / 93
Sona 28	26	16 / 13	99	67	94 / 94
Reiney Blue 10	11	17 / 11	99	71	88 / 96
Reiney Blue 25	25	15 / 14	99	65	80 / 92
Bach 10	11	18 / 9	99	67	85 / 95
Bach 25	23	15 / 12	99	60	78 / 91

	가시광선 투과율(%)	가시광선 반사율(%)*	자외선 차단율(%)	총 태양에너지 차단율(%)	열적외선 차단율(%)**
Rode 05	5	5 / 5	99	64	81 / 94
Rode 15	14	5 / 5	99	60	81 / 91
Rode 20	20	5 / 6	99	57	81 / 90
Rode 35	38	5 / 5	99	52	80 / 91
Rode 50	52	7 / 7	99	47	80 / 90
Rode 70	73	8 / 8	99	42	81 / 93
Foret 05	5	5 / 5	99	61	81 / 90
Foret 15	15	6 / 6	99	58	77 / 90
Foret 35	33	6 / 6	99	49	63 / 84
Foret 50	50	6 / 6	99	43	55 / 80
Pender S 06	6	5 / 6	99	61	81 / 89
Pender S 12	11	5 / 6	99	59	77 / 90
Pender S 32	31	6 / 6	99	48	62 / 84
Pender 05	6	5 / 5	99	59	72 / 85
Pender 15	14	5 / 5	99	55	70 / 87
Pender 20	22	6 / 6	99	54	55 / 83
Pender 35	33	5 / 5	99	46	46 / 79
Pender 50	54	7 / 7	99	41	

	가시광선 투과율(%)	가시광선 반사율(%)*	자외선 차단율(%)	총 태양에너지 차단율(%)	열적외선 차단율(%)**
Handel 10	12	23 / 9	99	68	86 / 95
Handel 25	23	18 / 11	99	60	79 / 92
Sunset R 06	6	19 / 8	99	69	90 / 89
Sunset R 10	10	16 / 7	99	65	85 / 79
Sunset R 22	22	17 / 9	99	62	78 / 75
Sunset R 30	28	16 / 7	99	59	77 / 77
Sunset Q 10	11	15 / 11	99	64	82 / 85
Sunset Q 25	24	15 / 10	99	62	76 / 81

* 가시광선 반사율 : 외부 반사율 / 내부 반사율
 ** 열적외선 차단율 : 900~1,100nm / 780~2,500nm